

H 67241

Glasvlies GV 120 - A2 (U 120 F)

Produkt	Skelný vlies
Použití	Separáčnı a protipožární vrstva pod střešní fólie
Zpracování	volně ložená se vzájemnými přesahy
Balení	
Upozornění	Doba skladování originálně zabalených rolı by neměla přesáhnout 14 měsíců od data výroby

Technické vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Šıřka		m	2,0 (±2 mm)
Délka		m	100 (±0,3 %)
Plošná hmotnost		g/m ²	120 (-10,5/ +8,5)
Reakce na oheň	DIN 4102	Třída	A2
Průměr vlákna		μm	13
Tahová síla podélně		N/50 mm	245 (-55)
Tahová síla příčně		N/50 mm	175 (-40)

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzı technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídı požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "