

H 70018

Büscherit Voranstrich BV 10

Produkt	<p>Asfaltový penetrační nátěr s obsahem rozpouštědel pro hydroizolace střeš a spodní stavby</p> <ul style="list-style-type: none">•• Použitelný za studena•• Necitlivý na mráz•• Nízký zápach a bez obsahu fenolů•• Velmi dobrá přilnavost k podkladu•• Krátká doba schnutí•• Nízký obsah rozpouštědel
Použití	<p>Penetrační nátěr podporující přilnavost asfaltových hydroizolačních pásů ke konstrukcím střeš a spodní stavby z betonu, lehčeného betonu, spárovaného zdiva, cementové omítky nebo kovu, jakož i ochranný nátěr na bázi asfaltu</p>
Zpracování	<p>Povrch musí být dostatečně pevný, mírně drsný, čistý a suchý.</p> <p>BÜSCHERIT VORANSTRICH BV 10 se nanáší štětcem nebo válečkem při teplotě podkladu nejméně +5°C. V případě aplikace více vrstev musí být předchozí vrstva před nanesením další vrstvy dostatečně suchá.</p> <p>Nátěr může být použit venku a na dobře větraných místech. Čerstvě nanesený základní nátěr může být poškozen nebo spláchnut v důsledku silného deště.</p> <p>Informace o bezpečném skladování a manipulaci naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.</p>
Spotřeba	<p>0,2 – 0,4 l/m² na vrstvu, v závislosti na podkladu</p>
Doba schnutí	<p>přibližně 6 hodin, v závislosti na podkladu a venkovní teplotě</p>
Doba použitelnosti	<p>Lze skladovat minimálně 2 roky v původním uzavřeném a nepoškozeném obalu.</p>
Balení	<p>10 litrové nádoby, dostupné také v 25 litrových nádobách (BV 25)</p>

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "