



H 941xx
ECOFELT PES-SB 300/2 | 500/2 | 800/2

Produkt	Geotextil, nicht gewebt, hergestellt aus Polyesterfasern, ohne chemische Behandlung
Anwendung	• Ausgleichsschicht und Schutzlage für das Büsscher PeriSeal Frischbeton-Verbundabdichtungssystem (FBV)
Produktnorm	EN 13251
Verarbeitung	lose verlegt, mit entsprechenden Überlappungen
Verpackung	300 g/m²: 8 Rollen zu je 100 m x 2 m = 1600 m² je Palette 500 g/m²: 8 Rollen zu je 50 m x 2 m = 800 m² je Palette 800 g/m²: Rollen zu je 50 m x 2 m = 100 m² je Rolle

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Flächenbezogene Masse	EN 9864	g/m²	300 500 800 (±10%)
Dicke (2 kPa)	EN 9863	mm	ca. 1,1 3,2 5,1
Stempeldruckversuch	EN ISO 12236	kN	ca. 0,5 0,8 1,2

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.