



H 51033 BARUPLAN KV E 45 K

Proizvod	Elastomerna polimerna SBS bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca
Gornja strana	Fini pijesak
Donja strana	Folija
Primjena	<ul style="list-style-type: none"> Završni sloj za višeslojne krovne bitumenske sisteme sa snažnom površinskom zaštitom Donji ili srednji sloj za krovne bitumenske sisteme Hidroizolacija temelja od vlage i vode iz tla
Prema	EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 14967
Ugradnja	Zavarivanje plamenikom Uzdužni preklop min. 8 cm, poprečni preklop min. 10 cm
Pakiranje	18 rola dimenzija 10 m x 1m = 180 m ² po paleti

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Dužina	EN 1848-1	m	10,0
Širina	EN 1848-1	m	1,00
Ravnost	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Debljina	EN 1849-1	mm	4,0 (±0,2)
Vodonepropusnost	EN 1928	kPa	400
Otpornost na požar iz vana	EN 13501-5	Klasa	NPD
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E
Otpornost spojeva na smik	EN 12317-1	N/50mm	≥ 500
Prekidna sila uzdužno/poprečno	EN 12311-1	N/50mm	1000/800 (±200/±100)
Istezanje pri slomu	EN 12311-1	%	50/50 (±10/±10)
Otpornost na udar	EN 12691	mm	1000
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730	kg	20
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno	EN 12310-1	N	220/220 (±50/±50)
Dimenzionalna stabilnost	EN 1107-1	%	≤ 0,6
Savitljivost pri niskim temperaturama	EN 1109	°C	-20
Postojanost pri povišenoj temperaturi	EN 1110	°C	100
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	EN 1928	kPa	prošao
Paropropusnost	EN 1931	m	> 100
Paropropusnost nakon umjetnog starenja	EN 1931	kPa	prošao

NPD = Vrijednost nije utvrđena

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.