

H 93xxx

DCD Ideal EPS-W 25 (EPS 120)

Svojstva	Jedinica	Rezultat
Deklarirana toplinska provodljivost λ_D	W/mK	0,036
Tlačna čvrstoća kod 10% deformacije	kPa	120
Tlačno naprezanje pri stalnom opterećenju od 2%	kPa	25
Čvrstoća na savijanje	kPa	170
Reakcija na požar prema EN 13501-1	Klasa	E

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.