



H F0903

Polyfin Alu SK D Top

Gornja strana	Specijalni aluminijski kompozit
Donja strana	Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
Prema	EN 13984
Pakiranje	33 rola dimenzija 80 m x 1.58m = 4172.2 m ² po paleti

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Dužina	EN 1848-2	m	80 +/- 2%
Širina	EN 1848-2	m	1,58
Ravnost	EN 1848-2	mm/10m	≤ 75
Debljina	EN 1849-2	mm	0,2
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E
Plošna masa	EN 1849-2	g/m ²	ca. 150
Paropropusnost nakon umjetnog starenja	EN 1931		prošao
Vodonepropusnost (Verf. B)	EN 1928		prošao
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno	EN 12310-1	N	≥ 100 / ≥ 120
Otpornost spojeva na smik uzdužno/poprečno	EN 12317-2	N/50mm	≥ 150
Paropropusnost	EN 1931	S _d	> 1500 m
Prekidna sila uzdužno/poprečno	EN 12311-2	N/50mm	> 250 / > 250
Istezanje pri slomu	EN 12311-2	%	> 10 / > 10
UV-otpornost	EN 1296/EN 1931		prošao
	EN 12310-1	N	≥ 70 / ≥ 80

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.