



H 01020 BARUSIN R 350

Termék	Bitumenes lemez jerspapír hozdozóval
Felső oldal	Finomhomok hintés
Alsó oldal	Finomhomok hintés
Alkalmazás	• Épületszigetelés talajnedvesség ellen
Követelmény	EN 13969
Felhasználás	Laza fektetés. A hosszoldali átfedés és a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
Csomagolás	45 tekercs raklaponként, tekercsenként 10 m x 1m, azaz 450 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	10,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,00
Egyenesség	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m ²	1,2 (±0,2)
Vastagság	EN 1849-1	mm	1,3 (±0,2)
Víz záróság	EN 1928		megfelel
Tűzállóság	EN 13501-1	Osztály	E
Varrat nyírószilárdsága	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-1	N/50mm	350/250 (±100/±100)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	1,5/1,5 (±1/±1)
Ütéssel szembeni ellenállás	EN 12691	mm	NPD
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	NPD
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	80/80 (±25/±25)
Méretállandóság	EN 1107-1	%	≤ 0,4
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	0
Hőállóság	EN 1110	°C	70
Víz záróság mesterséges öregítés után	EN 1928		megfelel
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	μ	NPD

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapoztak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.