



H 51021

BARUPLAN KV E 4 K

Termék	Elasztomerbitumenes lemez poliészterfátyol hordozóval.
Felső oldal	Finomhomok hintés
Alsó oldal	Fólia
Alkalmazás	<ul style="list-style-type: none"> Többrétegű tetőszigetelési rendszer felső rétege nehéz felületvédelemmel Többrétegű tetőszigetelési rendszerek alsó vagy középső rétege épületszigetelés talajnedvesség és talajvíz ellen
Követelmény	EN 13707, EN 13969
Felhasználás	Lánghegesztés. A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
Csomagolás	20 tekercs raklaponként, tekercsenként 10 m x 1m, azaz 200 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	10,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,00
Egyenesség	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m ²	≥ 4,0
Vastagság	EN 1849-1	mm	3,6 (±0,2)
Vízzáróság	EN 1928	kPa	100
Külső tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-5	Osztály	NPD
Tűzállóság	EN 13501-1	Osztály	E
Varrat nyírószilárdsága	EN 12317-1	N/50mm	≥ 250
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-1	N/50mm	900/650 (±200/±100)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	45/45 (±10/±10)
Ütéssel szembeni ellenállás	EN 12691	mm	NPD
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	NPD
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	200/200 (±50/±50)
Méretállandóság	EN 1107-1	%	≤ 0,6
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-15
Hőállóság	EN 1110	°C	100
Vízzáróság mesterséges öregítés után	EN 1928	kPa	100
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	μ	NPD

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.