



H 51134

ALUPLAN RADON ALKV E 50 K/D

Termék	Elasztomerbitumenes lemez alumínium betéttel és poliészterfátyol hordozóval valamint csúszásmentes felső felülettel Az innovatív kialakítású felső felület magas UV-állósággal, nagy mechanikai ellenállással, biztonságosabb tapadást nyújt a hőszigetelés ragasztásakor és optikailag mutatja a párazáró lemez esetleges mechanikai sérüléseit. A jelzőcsík mutatja, hogy a lemez párazáró.
Felső oldal	Könnyű felületvédelem (pala jelzőcsíkkal) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Alsó oldal	Fólia
Alkalmazás	<ul style="list-style-type: none">• Épületszigetelés talajnedvesség ellen• Épületszigetelés radonsugárzás csökkentéssel
Követelmény	EN 13969, EN 13970
Felhasználás	Lánghegesztés. A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
Csomagolás	18 tekercs raklaponként, tekercsenként 7,5 m x 1m, azaz 135 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	7,5
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,00
Egyenesség	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m ²	6,0 (±0,3)
Vastagság	EN 1849-1	mm	5,0 (±0,2)
Vízzáróság	EN 1928	kPa	400
Tűzállóság	EN 13501-1	Osztály	E
Varrat nyírószilárdsága	EN 12317-1	N/50mm	≥ 500
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-1	N/50mm	1000/800 (±200/±100)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	50/50 (±10/±10)
Ütéssel szembeni ellenállás	EN 12691	mm	NPD
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	NPD
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	220/220 (±50/±50)
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-15
Hőállóság	EN 1110	°C	70
Vízzáróság mesterséges öregítés után	EN 1928	kPa	100
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	Sd	> 1500 m
Páradiffúziós ellenállás mesterséges öregítés után	EN 1931	Sd	> 1500 m

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.