

**H 55080
ZIB 30 KSK**

Termék	Hidegen öntapadó kombi poliészterfátyol hordozójú elasztomerbitumenes lemez
Felső oldal	Zöld PP fátyol 10 cm öntapadó átfedősávval (lehúzható fólia).
Alsó oldal	Teljes felületén öntapadó (lehúzható fólia).
Alkalmazás	<ul style="list-style-type: none"> Alkalmos esőbiztos alátétlemezként megnövelt vízzárósággal Alátétlemez tetőfedés alá
Követelmény	EN 13859-1
Felhasználás	Hidegen öntapadó termikus aktivitással vagy hidegen. Rejtett szegezés (mechanikai rögzítés) az átfedő sávokban. A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül. A beépítési hőmérséklet min. +10°C (hidegen öntapadó).
Csomagolás	22 tekercs raklaponként, tekercsenként 10 m x 1m, azaz 220 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	10,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,00
Egyenesség	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
Vastagság	EN 1849-1	mm	3,0 (±0,2)
Tűzállóság	EN 13501-1	Osztály	E
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-1	N/50mm	950/700 (±150/±150)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	45/45 (±10/±10)
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	200/200 (±50/±50)
Méretállandóság	EN 1107-1	%	≤ 0,3
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-25
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	m	250 (±75)
Vízáteresztéssel szembeni ellenállás	EN 13859-1	Osztály	W1
Légáteresztő képesség	EN 13859-1	-	NPD
Mesterséges öregítés - vízáteresztési ellenállás	EN 13859-1	Osztály	W1
Mesterséges öregítés - húzószilárdság	EN 13859-1	N/50mm	950/700 (±250/±250)

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.