



H F0222

Polyfin 3015 hellgrau schwarz

Termék	Bitumenálló üvegfátyol hordozójú FPO tetőszigetelő lemez
Felső oldal	szürke
Alsó oldal	fekete
Alkalmazás	<ul style="list-style-type: none"> Tetőszigetelő lemez szabadon fektetve leterheléssel és használati réteggel Szabadon fektetett tetőszigetelő lemez mechanikai rögzítéssel
Követelmény	EN 13956, EN 13967
Felhasználás	Meleglevegős hegesztés
Csomagolás	23 tekercs raklaponként, tekercsenként 20 m x 1.5m, azaz 690 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Látható hibák	EN 1850-2	-	nincs
Hossz	EN 1848-2	m	20,0
Szélesség	EN 1848-2	m	1,5
Egyenesség	EN 1848-2	mm	≤ 30
Felületi egyenesség (laposság)	EN 1848-2	mm	≤ 10
Vastagság	EN 1849-2	mm	1,5
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-2	kg/m ²	1,57
Vízáróság (B eljárás)	EN 1928	kPa	≥ 500
Külső tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-5		Broof(t1)
Tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-1	Osztály	E
Ellenállás jégverésnek (kemény aljzaton)	EN 13583	m/s	≥ 20
Ellenállás jégverésnek (puha aljzat)	EN 13583	m/s	≥ 30
Varrat szétválása	EN 12316-2	N/50 mm	≥ 400
Varrat nyírószilárdsága hossz / kereszt irány	EN 12317-2	N/50 mm	≥ 500
Kémiai tulajdonságok	EN 1847		megfelel
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	μ	90.000
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 6
Szakadási nyúlás	EN 12311-2	%	≥ 400
Ütéssel szembeni ellenállás (kemény aljzaton)	EN 12691	mm	≥ 300
Ütéssel szembeni ellenállás (puha aljzaton)	EN 12691	mm	≥ 1000
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	≥ 20
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-2	N	≥ 150
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	150
Méretállandóság	EN 1107-2	%	≤ 0,3
Hideghajlíthatóság	EN 495-5	°C	≤ -40
Gyökérállósági vizsgálat	EN 13948/FLL- Prüfverfahren		megfelel
Viselkedés UV sugárzás esetén	EN 1297	> 5000 h	megfelel (Osztály 0)
Bitumen összeférhetőség	EN 1548		megfelel

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.