

H F512x

**Polyfin Verbundblech**

Schichtenaufbau:	Unterseitige Schutzlackierung Verzinktes Stahlblech, Dicke 0,6 mm Oberseitige Kunststoffbeschichtung in einer Stärke von 0,8 mm, in den Farben hellgrau, schwarz oder weiß
Gesamtdicke:	ca. 1,4 mm
Abkantwinkel:	< 315°
Zwischenwinkel:	> 45°
Abkantlänge:	≥ 15 mm

**Csomagolás**

<b>POLYFIN Verbundblech Tafeln</b> <b>1,0 m x 2,0 m</b>	Farbe Oberseite	Verpackungseinheiten	Einheit
HF5121	hellgrau	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
HF5120	weiß	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
HF5122	schwarz	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
Gewicht: ca. 12 kg / Tafel			
<b>POLYFIN Verbundblech Coils</b> <b>Länge = 30,0 m, Breite = 1,0 m</b>	Farbe Oberseite	Verpackungseinheiten	Einheit
HF5125	hellgrau	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
HF5124	weiß	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
HF5126	schwarz	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
Gewicht: ca. 180 kg / Coil			

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

**Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.**

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.**