

H 67241

Glasvlies GV 120 - A2 (U 120 F)

Produkt	Włóknina szklana
Stosowanie	Warstwa separacyjna i przeciwoogniowa pod pokryciami z tworzywa sztucznego
Podanie	luźno ułożone, zakłady wzdlużne i poprzeczne zachodzą na siebie
Opakowanie	

Charakterystyka	Metoda testowania	Jednostka	Wynik
Szerokość		m	2,0 (±2 mm)
Długość		m	100 (±0,3 %)
		g/m ²	120 (-10,5/ +8,5)
Reakcja na ogień	DIN 4102	Klasa	A2
Średnica włókna		µm	13
		N/50 mm	245 (-55)
		N/50 mm	175 (-40)

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywana w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.