

H 70122

Büsscherit Srodek Gruntujacy extra BVE 30

Produkt	Podkład bitumiczny V _R ze środkiem wiążącym wg ÖNORM B 3615. <ul style="list-style-type: none">• Możliwość stosowania na zimno• Niewrażliwy na mróz• Bardzo dobra przyczepność na podkonstrukcji• Krótki czas schnięcia
Stosowanie	Podkład i środek gruntujący na betonie, betonie lekkim, murze łączonym na płasko, tynku cementowym lub metalu do uszczelniania dachów i piwnic z pap bitumicznych i polimerowych, a także powłok ochronnych na bazie bitumu
Podanie	<p>Powierzchnia musi być solidna, umiarkowanie szorstka, czysta i sucha.</p> <p>BÜSSCHERIT PRIMER BVE należy nakładać pędzlem lub wałkiem, przy temperaturze powierzchni min. +5°C. W przypadku aplikacji wielowarstwowej, każda warstwa musi wyschnąć przed nałożeniem kolejnej warstwy.</p> <p>Grunt można stosować na zewnątrz i w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Świeżo nałożony podkład może zostać uszkodzony lub zmyty z powodu ulewnego deszczu.</p> <p>Informacje dotyczące bezpiecznego przechowywania i obsługi znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki materiału.</p>
Zużycie	0,2 – 0,4 l/m ² na warstwę, w zależności od stanu powierzchni
Czas schnięcia	3 godziny (stopień schnięcia 1 zgodnie z normą ÖN B3615), w zależności od stanu powierzchni i temperatury
Data ważności	Przechowywanie przez co najmniej 2 lata w oryginalnym, nieotwartym, nieuszkodzonym, szczelnym opakowaniu.
Opakowanie	Pojemniki 30-litrowe & nbsp;

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.