

H 67241

Glasvlies GV 120 - A2 (U 120 F)

Produs	Voal fibră de sticlă
Aplicare	Strat de separație și protecție împotriva incendiilor sub membrane hidroizolante pentru acoperiș
Modalitate aplicare	montat flotant, suprapunere margini
Ambalare	

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Valoare
Lățime		m	2,0 (±2 mm)
Lungime		m	100 (±0,3 %)
		g/m ²	120 (-10,5/ +8,5)
Reacția la foc	DIN 4102	Clasa	A2
Diametrul fibrei		μm	13
		N/50 mm	245 (-55)
		N/50 mm	175 (-40)

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.