

**H F0242h**
Polyfin 3018

Produs	Membrană hidroizolantă pe bază de FPO cu armătură din voal fibră de sticlă, compatibil cu bitumul
Partea superioară	gri
Partea inferioară	gri
Aplicare	<ul style="list-style-type: none"> • Membrană hidroizolantă pentru acoperiș montată flotant sub straturi utilizabile • Membrană hidroizolantă pentru acoperiș montată flotant cu fixare mecanică
Conform normei	EN 13956, EN 13967
Modalitate aplicare	Procedeu de sudare cu aer cald
Ambalare	18 rolă 20 m x 1.5m = 540 m ² / palet

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Valoare
Defecte vizibile	EN 1850-2	-	nu sunt
Lungime	EN 1848-2	m	20,0
Lățime	EN 1848-2	m	1,5
Liniaritate	EN 1848-2	mm	≤ 30
Planeitate	EN 1848-2	mm	≤ 10
Grosime	EN 1849-2	mm	1,8
Masa pe unitatea de suprafață	EN 1849-2	kg/m ²	1,9
Etanșeitate (Metoda B)	EN 1928	kPa	≥ 500
Reacția la foc din exterior	EN 13501-5		Broof(t1)
Reacția la foc	EN 13501-1	Clasa	E
Rezistența la grindină (suport rigid)	EN 13583	m/s	≥ 25
Rezistența la grindină (suport moale)	EN 13583	m/s	≥ 35
Rezistența de sfâșiere a cusăturii	EN 12316-2	N/50 mm	≥ 500
Rezistența la forfecare a îmbinării longitudinal/transversal	EN 12317-2	N/50 mm	≥ 500
Proprietăți chimice	EN 1847		îndeplinește
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă	EN 1931	μ	90.000
Forța maximă de tracțiune (long./trans.)	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 7
Alungirea maximă la rupere	EN 12311-2	%	≥ 500
Rezistența la impact (suport rigid)	EN 12691	mm	≥ 550
Rezistența la impact (suport moale)	EN 12691	mm	≥ 1500
Rezistența la încărcări statice	EN 12730	kg	≥ 20
Rezistența la sfâșiere (longitudinal/transversal)	EN 12310-2	N	≥ 200
Rezistența la sfâșiere (longitudinal/transversal)	EN 12310-1	N	200
Stabilitate dimensională	EN 1107-2	%	≤ 0,3
Comportament la pliere	EN 495-5	°C	≤ -50
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	EN 13948/FLL- Prüfverfahren		îndeplinește
Comportament la radiația UV	EN 1297	> 5000 h	îndeplinește (Clasa 0)
Compatibilitate cu bitumul	EN 1548		îndeplinește

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.