



H 51131

ALUPLAN ALGV E 40 K PLUS

Proizvod	Elastomerni polimerni SBS bitumenski trak z alumijskim kompozitom, ojačan s steklenim voalom Na vrhu se nahajajo termično aktivne lepilne cone za neposredno lepljenje polistirenskih izolacijskih materialov
Zgornja stran	Pesek z integriranimi trakovi za termično aktivacijo (folija) Termično aktivni rob za varjenje 10 cm na obeh straneh (folija)
Spodnja stran	Folija
Uporaba	• Parna zapora
Standard proizvoda	EN 13970
Vgradnja	Varjenje z gorilcem Vzdolžni in prečni preklap min. 10 cm Polistirenski izolacijski materiali se nalepijo takoj po termičnem aktiviranju lepilnih con (topljenje zgornje folije z gorilcem) z nanašanjem in stiskanjem
Pakiranje	18 rola dimenzija 10 m x 1m = 180 m ² po paleti

Lastnosti izdelka	Metoda testiranja	Enota	Vrednost
Dolžina	EN 1848-1	m	10,0
Širina	EN 1848-1	m	1,00
Ravnost	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Površinska masa	EN 1849-1	kg/m ²	4,3 (±0,3)
Debelina	EN 1849-1	mm	3,8 (±0,2)
Vodotesnost	EN 1928	kPa	60
Odziv na ogenj	EN 13501-1	Razred	E
Strižna trdnost spojev	EN 12317-1	N/50mm	≥ 250
Natezna trdnost vzdolžno/prečno	EN 12311-1	N/50mm	500/400 (±100/±100)
Raztezek pri pretrgu	EN 12311-1	%	4/4 (±2/±2)
Odpornost proti udarcu	EN 12691	mm	NPD
Odpornost proti statični obremenitvi	EN 12730	kg	NPD
Odpornost na trganje vzdolžno/prečno	EN 12310-1	N	180/180 (±50/±50)
Upogljivost pri nizki temperaturi	EN 1109	°C	-15
Odpornost proti tečenju pri povišani temperaturi	EN 1110	°C	70
Vodotesnost po umetnem staranju	EN 1928	kPa	60
Paroprepustnost	EN 1931	Sd	> 1500 m
Paroprepustnost po umetnem staranju	EN 1931	Sd	> 1500 m

NPD = Vrednost ni določena

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 ° C).

Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.