



H F0142

# Polyfin 3018 GS

|                           |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proizvod</b>           | Sintetična strešna membrana z vložkom PES mrežice, FPO, kompatibilna z bitumnom FM Approved                                                                                                                   |
| <b>Zgornja stran</b>      | siva                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Spodnja stran</b>      | črna                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uporaba</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strešna hidroizolacijska membrana prosto položena pod balastom in drugimi sloji</li> <li>Izpostavljena strešna hidroizolacijska membrana mehansko pritrjena</li> </ul> |
| <b>Standard proizvoda</b> | EN 13956                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vgradnja</b>           | Varjenje z vročim zrakom                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pakiranje</b>          | 18 rola dimenzija 20 m x 1.5m = 540 m <sup>2</sup> po paleti                                                                                                                                                  |

| Lastnosti izdelka                                    | Metoda testiranja              | Enota             | Vrednost          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vidne pomanjkljivosti                                | EN 1850-2                      | -                 | Jih ni            |
| Dolžina                                              | EN 1848-2                      | m                 | 20,0              |
| Širina                                               | EN 1848-2                      | m                 | 1,5               |
| Ravnost                                              | EN 1848-2                      | mm                | ≤ 30              |
| Ploščatost                                           | EN 1848-2                      | mm                | ≤ 10              |
| Debelina                                             | EN 1849-2                      | mm                | 1,8               |
| Površinska masa                                      | EN 1849-2                      | kg/m <sup>2</sup> | 1,9               |
| Vodonepropustnost (Verf.B)                           | EN 1928                        | kPa               | ≥ 500             |
| Protipožarna odpornost pri delovanju požara od zunaj | EN 13501-5                     |                   | Broof(t1)         |
| Reakcija na požar                                    | EN 13501-1                     | Razred            | E                 |
| Odpornost na točo (trda podlaga)                     | EN 13583                       | m/s               | ≥ 23              |
| Odpornost proti toči (mehka površina)                | EN 13583                       | m/s               | ≥ 30              |
| Odpornost sloja na lupljenje                         | EN 12316-2                     | N/50 mm           | ≥ 250             |
| Odpornost spojev na pretrg vzdolžno/prečno           | EN 12317-2                     | N/50 mm           | ≥ 650             |
| Paropropustnost                                      | EN 1931                        | μ                 | 90.000            |
| Natezne trdnosti vzdolžno/prečno                     | EN 12311-2                     | N/50 mm           | ≥ 1000            |
| Raztezek pri pretrgu                                 | EN 12311-2                     | %                 | ≥ 20              |
| Odpornost na udar (trda podlaga)                     | EN 12691                       | mm                | ≥ 600             |
| Odpornost na udar (mehka podlaga)                    | EN 12691                       | mm                | ≥ 1500            |
| Odpornost na statično obremenitev                    | EN 12730                       | kg                | ≥ 20              |
| Odpornost na trganje vzdolžno/prečno                 | EN 12310-2                     | N                 | ≥ 350             |
| Dimenzijska stabilnost                               | EN 1107-2                      | %                 | ≤  0,3            |
| Zvijanje                                             | EN 495-5                       | °C                | ≤ -40             |
| Odpornost proti koreninam                            | EN 13948/FLL-<br>Prüfverfahren |                   | opravi            |
| Odpornost na UV žarke                                | EN 1297                        | > 5000 h          | Opravi (Razred 0) |

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 ° C).

Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.