



H 55025

**BARUPLAN KVD E 40 KSK AN (ANTHRAZIT)**

<b>Proizvod</b>	Samolepljiva elastomerna (SBS) bitumenska membrana sa kombinovanim uloškom, i protiv-proklizavajućim slojem na gornjoj strani
<b>Gornja strana</b>	Mineralni posip (antracit granule), uz prostor širine 8 cm za uzdužne preklape, pokriven lako skidajućom folijom
<b>Donja strana</b>	Samolepljivi sloj pokriven lako skidajućom folijom
<b>Primena</b>	• Završni sloj u višeslojnom hidroizolacionom krovnom sistemu
<b>Prema</b>	EN 13707
<b>Ugradnja</b>	Semolepljenje trake za podlogu, sa ili bez termoaktivacije Uzdužni preklopi $\geq 8$ cm, poprečni preklopi po $\geq 10$ cm Hladno samolepljenje je moguće pri spoljašnjoj temperaturi većoj od $+10$ °C
<b>Pakovanje</b>	18 rolne dimenzije 7,5 m x 1m = 135 m <sup>2</sup> po paleti

<b>Tehničke karakteristike</b>	<b>Metod</b>	<b>Jedinica mere</b>	<b>Vrednost</b>
Dužina rolne	EN 1848-1	m	7,5
Širina rolne	EN 1848-1	m	1,00
Pravost pružanja	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Masa po jedinici površine	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	4,3 ( $\pm 0,3$ )
Debljina	EN 1849-1	mm	4,0 ( $\pm 0,2$ )
Vodonepropusnost	EN 1928	kPa	100
Zapaljivost na požar spolja	EN 13501-5	Klasa	Broof t1 <sup>[1]</sup>
Reakcija na plamen	EN 13501-1	Klasa	E
Otpornost spojeva na smicanje	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Prekidne sile uzdužno-poprečno	EN 12311-1	N/50mm	950/700 ( $\pm 100/\pm 100$ )
Izduženje uzdužno-poprečno	EN 12311-1	%	45/50 ( $\pm 10/\pm 10$ )
Otpornost na udarac	EN 12691	mm	NPD
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730	kg	NPD
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	EN 12310-1	N	200/200 ( $\pm 50/\pm 50$ )
Dimenziona stabilnost	EN 1107-1	%	$\leq  0,3 $
Savitljivost na niskoj temperaturi	EN 1109	°C	-25
Otpornost na visoke temperature	EN 1110	°C	100
Savitljivost na niskoj temperaturi nakon veštačkog starenja	EN 1109		-15
Paropropusnost	EN 1931	$\mu$	NPD

[1] prema ispitanoj sistemu  
NPD = nije izmereno

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja ( $+5$ °C).

**Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.**