



H 55089

**ALUPLAN AL E 40 KSK CLASSIC**

<b>Proizvod</b>	Samolepljiva SBS-modifikovana bitumenska membrana sa aluminijumskim kompozitom, kompozitnim ojačanjem i površinom protiv klizanja Traka je proizvedena sa specijalnim zonama za varenje, u slučaju da temperatura nije dovoljno visoka za hladno samolepljenje, a koje sprečavaju da slojevi ispod trake budu oštećenje usled varenja otvorenim plamenom.
<b>Gornja strana</b>	Fini posip, uz prostor od po 8 cm sa svake strane, pokriven lako spaljivom folijom
<b>Donja strana</b>	Hladno samolepljiv sloj prekriven folijom, uz prostor širine 6 cm za uzdužne preklape, pokriven peskom
<b>Primena</b>	• Parna brana ili privremena hidroizolacija preko trapezastog lima. Preklopi samolepljivi postupkom termoaktivacije.
<b>Prema</b>	EN 13970
<b>Ugradnja</b>	Semolepljenje trake za podlogu, sa ili bez termoaktivacije Uzdužni preklopi $\geq 8$ cm, poprečni preklopi po $\geq 10$ cm Hladno samolepljenje je moguće pri spoljašnjoj temperaturi većoj od $+10$ °C
<b>Pakovanje</b>	18 rolne dimenzije 10 m x 1m = 180 m <sup>2</sup> po paleti

<b>Tehničke karakteristike</b>	<b>Metod</b>	<b>Jedinica mere</b>	<b>Vrednost</b>
Dužina rolne	EN 1848-1	m	10,0
Širina rolne	EN 1848-1	m	1,00
Pravost pružanja	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Masa po jedinici površine	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	NPD
Debljina	EN 1849-1	mm	3,8 ( $\pm 0,2$ )
Vodonepropusnost	EN 1928	kPa	100
Reakcija na plamen	EN 13501-1	Klasa	E
Otpornost spojeva na smicanje	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Prekidne sile uzdužno-poprečno	EN 12311-1	N/50mm	1200/1000 ( $\pm 200/\pm 200$ )
Izduženje uzdužno-poprečno	EN 12311-1	%	10/10 ( $\pm 5/\pm 5$ )
Otpornost na udarac	EN 12691	mm	NPD
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	EN 12310-1	N	200/200 ( $\pm 50/\pm 50$ )
Savitljivost na niskoj temperaturi	EN 1109	°C	-20
Otpornost na visoke temperature	EN 1110	°C	80
Vodonepropusnost nakon veštačkog starenja	EN 1928	kPa	100
Paropropusnost	EN 1931	Sd	> 1500 m
Paropropusnost nakon veštačkog starenja	EN 1931	Sd	> 1500 m

NPD = nije izmereno

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja ( $+5$ °C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.