

H 67241

# Glasvlies GV 120 - A2 (U 120 F)

<b>Proizvod</b>	Stakleni voal
<b>Primena</b>	Razdvajajući i protivpožarni sloj je ispod sintetičke krovne trake
<b>Ugradnja</b>	slobodno položeno uz uzdužne i poprečne preklape
<b>Pakovanje</b>	10 rolni od 100,0 m x 2,0 m = 2000 m <sup>2</sup> /paleta

<b>Tehničke karakteristike</b>	<b>Metod</b>	<b>Jedinica mere</b>	<b>Vrednost</b>
Širina rolne		m	2,0 (±2 mm)
Dužina rolne		m	100 (±0,3 %)
		g/m <sup>2</sup>	120 (-10,5/ +8,5)
Reakcija na plamen	DIN 4102	Klasa	A2
Prečnik vlakna		μm	13
		N/50 mm	245 (-55)
		N/50 mm	175 (-40)

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Priilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u meduskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

**Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.**